

# Birkenpech

wurde aus der abgeschälten **Rinde** gewonnen.

Die Rinde wurde am Feuer erhitzt, durfte aber nicht brennen, nur schwelen.

Das Pech kondensierte an den kühlen Flächen von Knochen oder Steinen, die immer wieder erneut über die Rinde gehalten wurden.